STOPS RUST® CLEAN METAL PRIMER SPRAY

ГРУНТ ДЛЯ ЧИСТОГО МЕТАЛЛА

STOPS RUST® CLEAN METAL PRIMER SPRAY - противокоррозионный грунт на основе алкидных смол с ингибитором коррозии. Благодаря уникальной композиции грунт обеспечивает защиту от коррозии как чистого, так и со следами коррозии, металла и предварительно окрашенного металла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обеспечит в 2 раза большую защиту от коррозии, чем при окрашивании без грунта;
- легко перекрашивается любыми красками и эмалями;
- исключительная адгезия предотвращает растрескивание, отщелкивание и шелушение последующих покрытий;
- исключает необходимость в дополнительных слоях краски и реставрации поверхности;
- быстросохнущий;
- удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия как к чистому, так и со следами коррозии, металлу и ранее окрашенному металлу.
Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93°С и поверхности из гальванизированного металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия спортивного инвентаря, деталей автомобилей, ограждений, садового инвентаря, гаражных ворот, труб и других металлических изделий.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие белого цвета.

СОСТАВ: модифицированный алкид + орг. растворители.
УПАКОВКА: спрей 340 г.
РАСХОД: 1-1,5 м^2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.
Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой.
Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.
Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.
Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите грунт снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°С до 32°С и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не наносить на поверхности, нагревающиеся до 93°С. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.
Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.
Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºС и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 15-30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение или нанесение верхнего покрытия – в течение 1 часа или после 48 часов;

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.
Очищайте поверхность от влажных потеков и капель грунта ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.
ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.
Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.
Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: **7 лет**. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,
5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд».
Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.

STOPS RUST® RUSTY METAL PRIMER SPRAY

ГРУНТ ДЛЯ РЖАВОГО МЕТАЛЛА

STOPS RUST® RUSTY METAL PRIMER SPRAY – уникальный противокоррозионный алкидный грунт, который проникает сквозь ржавчину к голому металлу, отводит воздух и влагу с поверхности, в отличие от других грунтов, оставляющих влагу под пленкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- крепко связывается со ржавчиной, образуя поверхность с хорошей адгезией для максимальной прочности последующих покрытий;
- обеспечит в 2 раза большую защиту от коррозии, чем при окрашивании без грунта;
- легко перекрашивается любыми красками и эмалями;
- исключительная адгезия предотвращает растрескивание, отщелкивание и шелушение последующих покрытий;
- исключает необходимость в дополнительных слоях краски и реставрации поверхности;
- быстросохнущий;
- удобная система кнопки-спрея позволяет комфортно окрашивать поверхность под любым углом, даже вверх дном, сводя к минимуму усталость пальца;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия как к чистому, так и ржавому или ранее окрашенному металлу.
Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93°С и поверхности из гальванизированного металла.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия спортивного инвентаря, деталей автомобилей, ограждений, садового инвентаря, гаражных ворот, труб и других металлических изделий.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие красного цвета.

СОСТАВ: модифицированный алкид + орг. растворители.
УПАКОВКА: спрей 340 г.
РАСХОД: 1-1,5 м^2.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности с помощью промышленных моющих средств или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите грунт снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 65%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не наносить на поверхности, нагревающиеся до 93°C. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев краски в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 25ºС и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 15-30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение или нанесение верхнего покрытия – в течение 1 часа или после 48 часов;

Очистка: протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель грунта ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: **7 лет**. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.