OTTINGER
PROFESSIONAL

BLUMEN INTENSIV 3



интерьерная
матовая краска
для стен и потолков

фасовка:
0.9, 2.5, 9

идеальна для финишного покрытия

высокая укрывистость

экологически безопасна

износостойкость: 2 класс (по DIN EN 13 300)
укрывистость: 1 класс (по DIN EN 13 300)
степень блеска: матовая
разбавитель: вода
база: 1 и 3
плотность: 1.48 г/см^3
инструмент: кисть, валик, распылитель

Назначение: интерьерная латексная краска. Обладает хорошей укрывистостью, стойкая к истиранию и воздействию влаги. Экологически безопасна, без запаха. Подходит для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения: применяется для внутренних работ по минеральным поверхностям и перекрашиванию старых дисперсионных покрытий, а также для окраски любых видов, приклеенных влагостойкими клеями обоев на бумажной, флисовой и флисово-виниловой основе. Идеально подходит для стеклообоев и стеклохолста различной плотности.

Подготовка основания: основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся покрытия должны быть тщательно удалены.

Нанесение: тщательно перемешайте краску перед нанесением. Красить обязательно в 2 слоя. При необходимости разбавить первый слой краски водой 10%. Финишный слой разбавлять водой нельзя. Наносить можно валиком, кисточкой, либо механизированным способом.

Колеровка: на колеровочном оборудовании по системе Color Mix или дисперсионными пигментами для ручной колеровки (до 8%).

Хранение: хранить в недоступном для детей месте. В сухом, прохладном месте, защищённым от минусовых температур. Минимальный срок хранения для применения: дата, указанная на упаковке.

Уход за инструментом: после работ тщательно промыть водой, при необходимости с добавлением моющего средства.

Расход:
при однослойном покрытии:
6–8 м^2/л по неровной впитывающей поверхности,
10–12 м^2/л по ровной невпитывающей поверхности.
На шероховатых основаниях расход увеличивается.
Точный расход определяется пробной покраской на объекте.

Время высыхания:
время высыхания краски при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%:
между слоями, полное высыхание — 1,5-2 часа.

Набор прочности к полным нагрузкам и влажной уборке 28 суток. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.

Внимание! Содержит смес 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.

ottinger-lab.ru