CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT

УЛЬТРАМАТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЛАК

RUST-OLEUM® CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT – прозрачное защитное покрытие, которое наносится на поверхности, ранее окрашенные CHALKED ULTRA MATTE PAINT или другими декоративными покрытиями. Добавит защиту, увеличит срок службы и подчеркнет цвет окрашенных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- легок в нанесении;
- не требуется повторного нанесения;
- большая долговечность покрытия в сравнении с традиционными мебельными восками;
- рекомендуется для поверхностей с интенсивной эксплуатацией;
- для внутренних работ.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ к дереву, металлу, керамике, стеклу, холсту и другим тканым покрытиям и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты и увеличения срока службы мебели, предметов домашней обстановки, декоративных элементов; для сохранения матового эффекта декоративных покрытий, например, CHALKED ULTRA MATTE PAINT, MULTISPEC STONE ACCENTS, AMERICAN ACCENTS® STONE SPRAY PAINT и др.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное гладкое матовое покрытие.

СОСТАВ: акрило-уретановый, водный. **ЛОВ:** менее 250 г/л.
УПАКОВКА: банка 0,887 л.
ВЕС: 1,02 кг/л.
СУХОЙ ОСТАТОК: 30,5% по массе.
РАСХОД: 13,5 м^2/0,887л

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с мягкой синтетической щетиной.
Ограничение: не рекомендуется использовать валик.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Смойте с поверхности всю пыль, грязь, жировые или масляные пятна, солевые или химические загрязнения мыльной водой или специальными чистящими средствами и дайте просохнуть. Удалите растрескавшуюся или отслоившуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности. Чтобы удалить воск, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки. Не встряхивать! Разбавление не требуется. Избегайте нанесения под прямым солнечным светом или на горячие поверхности. При нанесении не допускайте избыточного давления на кисть, т.к. это приведет к уменьшению толщины наносимого слоя и защитных свойств покрытия. Дайте просохнуть базовому окрашенному покрытию по крайней мере 8 часов перед нанесением CHALKED PROTECTIVE TOPCOAT. Делайте легкие, равномерные мазки вдоль волокон древесины, чтобы обеспечить ровное и гладкое покрытие. При необходимости нанесите второй слой через 2 часа после первого нанесения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 1-2 часа;
- повторное нанесение – 2 часа;
- полное отверждение – 4 часа.

Очистка: очищайте кисти и инструменты водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.
Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва, 5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru